

FILM PE 200μ REEL PERFORE OU NON

DESCRIPTION

Le film PE 200μ réel perforé ou non est un film qualité bâtiment incolore ou opaque. Ce produit se présente sous forme de feuille souple d'étanchéité.

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEUR	TOLERANCE
Composition	100 % Polyéthylène 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	EN 1848-2	3m-6m	+/- 5 %
Surface	EN 1848-2	120 m ² – 150 m ² 240 m ²	+/- 5 %
Epaisseur nominale	EN 1848-2	200μ	+/- 5 %
Résistance à la déchirure amorcée	EN 12310-1	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	+/- 3 %
Résistance à la rupture	EN 12311-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	+/- 5 %
Allongement à la rupture	EN 12311-1	SL : 200% ST : 300%	+/- 5 %
Perforation		Diamètre: 6mm Perforation tous les 25 cm	

