

# PROMALIT +24®

## DENSIFICATEUR BOUCHE PORES A TRES HAUTE TENEUR EN LITHIUM

### DESCRIPTION

PROMALIT +24 – densificateur à base de lithium pour activité intensive et protection durable à base d'eau, utilisé pour durcir et protéger le béton frais ou ancien.

Le composant du produit, le silicate de lithium réagit chimiquement avec les éléments du béton en formant des composés insolubles d'hydrosilicate de calcium (CSH), qui rendent la surface du béton beaucoup plus dur, réduisent le poussiérage et rendent le nettoyage des sols plus facile.

Par la réaction chimique qui se produit dans la couche supérieure du béton, la protection du béton avec PROMALIT est plus fiable et plus durable que les revêtements de surface traditionnels, la couche ne s'écaille jamais et résiste à l'humidité.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Aspect	Liquide transparent
Densité	1.20
pH	11.7
Extrait sec	24%
Contenu actif	100% d'extrait sec
Teneur en COV	<20 g/l
Température de congélation	0°C
Température d'inflammation	Ininflammable
Durée de conservation	2 ans dans l'emballage d'origine fermé



### AVANTAGES

- ✓ Teneur en lithium la plus haute : jusqu'à 24%
- ✓ Ingédients actifs : 100% d'extrait sec
- ✓ Réaction rapide du durcissement, le dépoussiérage est donc limité à une fois par mois au lieu de chaque jour
- ✓ Peut être appliqué sur le béton de n'importe quel âge
- ✓ Pénétration profonde : 2-8 mm sur béton poli
- ✓ 30-60% d'augmentation de la résistance du béton à l'abrasion
- ✓ Ne cause pas la réaction alcali-silice (RAS)
- ✓ Bonne résistance à la pénétration de l'eau et contre la formation des tâches
- ✓ Ne change pas le coefficient du glissement du sol
- ✓ Application rapide et temps de séchage 6 heures
- ✓ Système le plus économique du durcissement des dallages
- ✓ Produit à base aqueuse «VERT » et sans danger

### DOMAINE D'APPLICATION

- Centres commerciaux
- Supermarchés
- Parkings
- Hangars
- Entrepôts
- Plateformes logistiques
- Locaux industriels
- Écoles et universités
- Établissements médicaux
- Bureaux ...

### CONDITIONNEMENT

PROMALIT +24 est conditionné dans des bidons de 20 litres.

### CONSOMMATION

Béton frais sans revêtement : 20-30 m<sup>2</sup>/l (30-50 ml/m<sup>2</sup>)  
Béton poli (durci pendant 28j) : 10-15 m<sup>2</sup>/l (65-100 ml/m<sup>2</sup>)  
Béton poncé/poli (durci pendant 28j) : 10-20 m<sup>2</sup>/l (50-100 ml/m<sup>2</sup>)