

BANDE MOUSSE DE DESOLIDARISATION

200/20[®] Option : Adhésif permanent

MOUSSE – MOUSSE DE DESOLIDARISATION

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEUR	TOLERANCE
Type	25 kg/m ³		
Densité	DIN 53420	25 kg/m ³	+/- 2%
Epaisseur		20 - 100 mm	Nominale
Hauteur		200 mm	+/- 5%
Longueur		2.10 m	
Marquage	À définir		
Résistance à la traction	DIN 53571	Selon épaisseur	
Longitudinale Transversale			
Elongation à la rupture	DIN 53571	147 %	
Longitudinale Transversale			
Valeur	DIN 52612	0.045 W/mK	
Absorption d'eau	DIN 53428	1.8 Vol. % < 4	
24 heures			
28 jours			