

FILM PE DE PROTECTION 60μ

DESCRIPTION

Le **film PE de protection** est un film qualité bâtiment opaque. Ce produit se présente sous forme de feuille souple d'étanchéité.

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEUR	TOLERANCE
Composition	100 % Polyéthylène 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	EN 1848-2	1 m	± 5 %
Surface	EN 1848-2	450 m ²	± 5 %
Epaisseur nominale	EN 1849-2	60μ	± 5 %
Résistance à la rupture (Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette)	EN 12311-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	± 5 %
Allongement à la rupture (Mesure de l'allongement qu'il est possible de faire subir à l'éprouvette avant sa rupture)	EN 112311-1	SL : 150 % ST : 250 %	± 5 %
Perforation		Pas de trou	

